

Producteur : Carrière de PIERRE LA TREICHE
Granulats : SABLE FILTRATION 0/8R
Péetrographie : ALLUVIONS DE LA MOSELLE

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 8

DTU 64-1

DTU 64-1 P 1-2 2013


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	SE(10)
V.S.S.	3.0	7.0	13.0	27.0	70.0	95.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
V.S.I.	0.0	2.0	2.0	2.0	3.0	10.0	74.0	90.0	96.0	100.0	

Partie informative

Résultats de production

du 22/07/15 au 18/05/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	SE(10)
Maximum	0.9	3.5	12.2	28.4	53.0	64.0	83.5	96.9	99.6	100.0	87
Xf+1.25xEcart-types	0.9	3.3	11.6	27.0	52.9	63.8	81.4	95.0	99.1	100.0	85
Moyenne Xf	0.7	2.7	9.5	24.2	49.2	60.4	77.7	92.5	97.7	99.9	80
Xf-1.25xEcart-types	0.6	2.1	7.5	21.4	45.5	57.1	74.0	90.0	96.3	99.8	75
Minimum	0.5	1.9	7.0	20.3	45.9	57.4	71.6	87.2	94.5	99.8	75
Ecart-type	0.14	0.48	1.63	2.21	2.97	2.68	2.93	1.99	1.12	0.09	4.0
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Norme											NF EN 933-8
Dernier	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016



L'ANIMATEUR QUALITE

[Signature manuscrite]