

Granulats : Q2N4D5 : 0/40 SCALPAGE GNT A

Péetrographie : Calcaires

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 40

Norme NF P 18-545 Article 7


Code CVd

	0.063	4	6.3	10	14	D/2 20	D 31.5	40	50	63	LA 10/14	LAMDE10/14	MB	EN_MB0D	MDE 10/14	VBS	Ab	MVR	
Etendue e																			
Incertitude U	1					1	2						0.5						
V.S.S.+U																			
V.S.S.																			
V.S.I.																			
V.S.I.-U																			
Ecart-type max																			
LS							99												
LI							85												

Partie informative

Résultats de production

	du 11/02/14 au 16/12/14															du 18/06/14 au 19/06/14		
	0.063	4	6.3	10	14	20	31.5	40	50	63	LA 10/14	LAMDE10/14	MB	EN_MB0D	MDE 10/14	VBS	Ab	MVR
Maximum	14.0	45	49	58	65	75	87	94	99	100	26	60.74	5.75	1.23	35	0.125	0.37	2.72
Xf+1.25xEcart-types										100	23	50.22		1.28	28	0.118	0.37	2.72
Moyenne Xf	10.0	41	46	52	58	67	82	89	97	100	20	41.10	3.18	1.03	22	0.096	0.37	2.72
Xf-1.25xEcart-types										100	16	31.97		0.77	15	0.073	0.36	2.72
Minimum	7.6	34	40	48	53	58	74	86	95	100	17	35.12	1.75	0.82	17	0.080	0.36	2.72
Ecart-type	2.44	4.6	3.6	3.8	4.6	6.1	5.0	3.2	1.6	0.0	3.0	7.302	1.530	0.200	5.0	0.0180	0.010	0.000
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	9	9	4	2	9	4	2	2



Julien Legendre

